



EN 13659
06

ACEDI PLAST di Pirani S. e Branchi D. s.n.c
Via T. Albinoni 15 - Tel 0532 91 902 r.a.
44100 Ferrara (ITALY) C.F. e P.I. 0005419384
www.acediplast.com - Fax 0532 975 441

Tabella dei coefficienti di resistenza al vento delle avvolgibili per larghezza e tipo

	fino a 1300 mm	da 1300 mm a 1800 mm	da 1800 mm a 2000 mm	oltre 2000 mm
ACEDI	classe 6	classe 6	classe 5	non testato
MONOBLOC	classe 6	classe 6	classe 4	non testato
PESANTE	classe 6	classe 6	classe 4	non testato
4T	classe 6	classe 4	classe 4	non testato

I tipi non elencati sono da considerarsi in classe 0 perche' non testati.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

- **non lasciare** le tapparelle imballate esposte al sole in attesa dell'installazione
- evitare i telai a sporgere per larghezze superiori a 140 cm
- nei mesi estivi a casa disabitata evitare di lasciare le tapparelle completamente abbassate; **lasciare i fori di aereazione aperti**
- **evitare tassativamente** di chiudere la tapparella tra doppio vetro esterno e doppio vetro interno perche' l'effetto serra puo' portare la temperatura a livelli tali da deformare la tapparella stessa. **Con doppi vetri chiusi ed elevati livelli di insolazione raccomandiamo di tenere la tapparella avvolta**
- le tapparelle nei **colori molto scuri (testa di moro, verde bottiglia e raffaello)**, non sono idonee a sopportare **forti irraggiamenti solari**.
In questo caso **la ditta non risponde di eventuali difetti** e consiglia **l'uso di tapparelle in alluminio**
- per mantenere la lucentezza ed evitare la formazione di aloni, consigliamo di pulire periodicamente con acqua e detergente neutro

Le nostre tapparelle non contengono piombo.

Questa pagina puo' essere scaricata dal nostro sito: <http://www.acediplast.com>